



Cabo óptico dielétrico para aplicação enterrada — Especificação

APRESENTAÇÃO

1) Este Projeto de Revisão foi elaborado pela Comissão de Estudo de Cabos de Fibras Ópticas (CE-003:086.001) do Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-003), nas reuniões de:

11.04.2019	27.06.2019	
------------	------------	--

a) é previsto para cancelar e substituir a(s) ABNT NBR 14103:2005, quando aprovado, sendo que nesse ínterim a referida norma continua em vigor;

b) não tem valor normativo;

2) Aqueles que tiverem conhecimento de qualquer direito de patente devem apresentar esta informação em seus comentários, com documentação comprobatória;

3) Analista ABNT – Newton Ferraz.



Cabo óptico dielétrico para aplicação enterrada — Especificação

Underground dielectric optical fiber cable — Specification

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 14103 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-003), pela Comissão de Estudo de Cabos de Fibras Ópticas (CE-003:086.001). O Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº XX, de XX.XX.XXXX a XX.XX.XXXX.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 14103 é o seguinte:

Scope

This Standard specifies the requirements to manufacture dielectric optical cables for underground installation.

These cables are recommended for direct buried installation. These cables are recommended for backbones and special networks.



Cabo óptico dielétrico para aplicação enterrada — Especificação

1 Escopo

Esta Norma especifica os requisitos técnicos para a fabricação dos cabos ópticos dielétricos para aplicação enterrada.

Estes cabos são indicados preferencialmente para instalação subterrânea em aplicação diretamente enterrada, em redes de entroncamentos e redes especiais.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 7310, *Armazenamento, transporte e utilização de bobinas com fios, cabos ou cordoalhas de aço*

ABNT NBR 9135, *Cabos para telecomunicações — Dobramento do cabo — Método de ensaio*

ABNT NBR 9136, *Cabos ópticos e telefônicos — Ensaio de penetração de umidade — Método de ensaio*

ABNT NBR 9140, *Cabos ópticos e fios e cabos telefônicos — Ensaio de comparação de cores — Método de ensaio*

ABNT NBR 9141, *Cabos ópticos e fios e cabos telefônicos — Ensaio de tração e alongamento à ruptura — Método de ensaio*

ABNT NBR 9142, *Fios e cabos telefônicos — Ensaio de resistência à fissuração — Método de ensaio*

ABNT NBR 9143, *Fios e cabos telefônicos — Ensaio de contração — Método de ensaio*

ABNT NBR 9147, *Fios e cabos para telecomunicações — Fluidez — Método de ensaio*

ABNT NBR 9149, *Cabos telefônicos — Ensaio de escoamento do composto de enchimento — Método de ensaio*

ABNT NBR 11137, *Carretel de madeira para acondicionamento de fios e cabos elétricos — Dimensões e estruturas*

ABNT NBR 13486, *Fibras ópticas — Terminologia*

ABNT NBR 13487, *Fibras ópticas tipo multimodo índice gradual — Especificação*

ABNT NBR 13488, *Fibra óptica tipo monomodo de dispersão normal — Especificação*

ABNT NBR 13491, *Fibras ópticas — Determinação da atenuação óptica — Método de ensaio*



ABNT NBR 13502, *Fibras ópticas — Verificação da uniformidade da atenuação óptica — Método de ensaio*

ABNT NBR 13507, *Cabos ópticos — Compressão — Método de ensaio*

ABNT NBR 13508, *Cabos ópticos — Ensaio de curvatura*

ABNT NBR 13509, *Cabos ópticos — Ensaio de impacto*

ABNT NBR 13510, *Cabos ópticos — Ciclo térmico — Método de ensaio*

ABNT NBR 13512, *Cabos ópticos — Ensaio de tração em cabos ópticos e determinação da deformação da fibra óptica — Método de ensaio*

ABNT NBR 13513, *Cabos ópticos — Ensaio de torção*

ABNT NBR 13514, *Cabos ópticos — Ensaio de flexão alternada*

ABNT NBR 13517, *Cabos ópticos — Ensaio de abrasão — Método de ensaio*

ABNT NBR 13518, *Cabos ópticos — Dobramento — Método de ensaio*

ABNT NBR 13520, *Fibras ópticas — Determinação da variação de atenuação óptica — Método de ensaio*

ABNT NBR 13975, *Fibras ópticas — Determinação da força de extração do revestimento — Método de ensaio*

ABNT NBR 13976, *Cabos ópticos — Imersão — Método de ensaio*

ABNT NBR 13977, *Cabos ópticos — Determinação do tempo de indução oxidativa (OIT) — Método de ensaio*

ABNT NBR 13989, *Cabo óptico subterrâneo — Determinação do desempenho, quando submetido ao ensaio de coeficiente de atrito estático — Método de ensaio*

ABNT NBR 13990, *Cabo óptico subterrâneo — Determinação do desempenho, quando submetido à vibração — Método de ensaio*

ABNT NBR 14076, *Cabos ópticos — Determinação do comprimento de onda de corte*

ABNT NBR 14104, *Amostragem e inspeção em fábrica de cabos e cordões ópticos — Procedimento*

ABNT NBR 14566, *Cabo óptico dielétrico para aplicação subterrânea em duto e aérea espinado*

ABNT NBR 14585, *Cabos ópticos — Determinação da força de remoção do cabo DPE do duto — Método de ensaio*

ABNT NBR 14604, *Fibras ópticas tipo monomodo de dispersão deslocada e não-nula — Especificação*

ABNT NBR 16028, *Fibra óptica tipo monomodo com baixa sensibilidade a curvatura (BLI) — Especificação*



ABNT NBR NM IEC 60811-1-1, *Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolamento e de cobertura de cabos elétricos — Parte 1: Métodos para aplicação geral — Capítulo 1: Medição de espessuras e dimensões externas — Ensaios para a determinação das propriedades mecânicas*

ABNT NBR NM IEC 60811-1-4, *Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolamento e de cobertura de cabos elétricos e ópticos — Parte 1: Métodos para aplicação geral — Capítulo 4: Ensaios a baixas temperaturas*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 13486 e os seguintes.

3.1

cabo óptico dielétrico enterrado

DE

conjunto constituído por fibras ópticas tipo monomodo ou multimodo índice gradual, revestidas em acrilato, elementos de proteção da unidade básica, elemento de tração dielétrico, eventuais enchimentos, com elementos de proteção da unidade básica e núcleo preenchido com material resistente à penetração ou propagação de umidade, protegidos por um revestimento interno de material termoplástico, um revestimento adicional de poliamida e um revestimento externo de material termoplástico

3.2

cabo óptico dielétrico protegido enterrado

DPE

conjunto constituído por um cabo óptico conforme a ABNT NBR 14566, sobre o qual é aplicado um revestimento de poliamida

NOTA O cabo assim constituído é protegido por um duto de material termoplástico.

3.3

duto de proteção

duto de material termoplástico que envolve o cabo óptico de forma não aderente, permitindo sua movimentação e puxamento, além de fornecer proteção

3.4

material hidroexpansível

material que apresenta um acréscimo de seu volume na medida em que absorve água

3.5

unidade básica

menor conjunto de fibras ópticas agrupadas e identificado inequivocamente

NOTA O conjunto pode ser delimitado por uma amarração, micromódulo ou tubo *loose*.

4 Requisitos gerais

4.1 Generalidades

Na fabricação dos cabos ópticos para aplicação subterrânea diretamente enterrada, devem ser observados processos de modo que os cabos prontos satisfaçam os requisitos técnicos fixados nesta Norma.

4.2 Designação

Os cabos ópticos são designados pelo seguinte código:

CFOA – X – Y – W – Z

onde

CFOA é o cabo de fibras ópticas revestidas em acrilato;

X é o tipo de fibras ópticas, conforme a Tabela 1;

Y é a aplicação do cabo e formação do núcleo, conforme a Tabela 2;

W é a barreira à penetração de umidade no cabo, conforme a Tabela 3;

Z é o número de fibras ópticas, conforme a Tabela 4.

NOTA Outras quantidades de fibras por cabo podem ser adotadas, sendo objeto de acordo entre o comprador e o fornecedor.

Tabela 1 — Tipo de fibra óptica

Tipo	X
Multimodo	MM
Monomodo de baixa sensibilidade à curvatura	BLI
Monomodo de dispersão normal	SM
Monomodo de dispersão deslocada e não nula	NZD

Tabela 2 — Aplicação do cabo e formação do núcleo

Aplicação	Formação do núcleo	Y
Dielétrico enterrado	Tubos encordoados	DE
	Tubo único	DEU
Dielétrico protegido enterrado	Tubos encordoados	DPE
	Tubo único	DPEU

Tabela 3 — Tipo de barreira à penetração de umidade

Tipo	W
Núcleo preenchido com composto não higroscópico (geleado)	G
Núcleo protegido com material hidroexpansível (seco)	S
Núcleo e unidades básicas protegidos com material hidroexpansível (secos)	TS



Tabela 4 — Número de fibras ópticas

Número de fibras ópticas Z												
2	4	6	8	10	12	18	24	30	36	48	60	72
84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
240	252	264	276	288	312	336	360	384	408	432	456	468
480	504	528	540	552	576	600	624					

4.3 Materiais do cabo

4.3.1 Todos os materiais utilizados na fabricação dos cabos ópticos devem ser dielétricos.

4.3.2 Os materiais utilizados na fabricação do cabo devem ser compatíveis entre si.

4.4 Fibras ópticas

4.4.1 As fibras ópticas tipo multimodo índice gradual, utilizadas na fabricação dos cabos, devem estar conforme a ABNT NBR 13487.

4.4.2 As fibras ópticas tipo monomodo de dispersão normal, utilizadas na fabricação dos cabos, devem estar conforme a ABNT NBR 13488.

4.4.3 As fibras ópticas tipo monomodo de dispersão deslocada e não nula, utilizadas na fabricação dos cabos, devem estar conforme a ABNT NBR 14604.

4.4.4 As fibras ópticas tipo monomodo de baixa sensibilidade à curvatura, utilizadas na fabricação dos cabos, devem estar conforme a ABNT NBR 16028.

4.4.5 Não são permitidas emendas nas fibras ópticas durante o processo de fabricação do cabo.

4.5 Formação do núcleo

4.5.1 O núcleo deve ser constituído por unidades básicas.

4.5.2 Os cabos ópticos devem ser fabricados com unidades básicas de 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 ou 48 fibras ópticas.

4.5.3 As unidades básicas devem ser dispostas em elementos de proteção adequados, de modo a atender aos requisitos especificados nesta Norma.

4.5.4 Os elementos de proteção podem ser constituídos por tubos de material polimérico encordoados em uma ou mais coroas ou de forma longitudinal.

4.5.5 Os elementos de proteção encordoados devem ser reunidos com passo e sentido escolhidos pelo fabricante, de modo a satisfazer as características previstas nesta Norma.

4.5.6 Podem ser colocados enchimentos de material polimérico compatível com os demais materiais do cabo, a fim de formar um núcleo cilíndrico.

4.5.7 No caso de cabos ópticos constituídos por elementos de proteção encordoados dispostos em mais de uma coroa, opcionalmente estas coroas podem ser separadas por fitas, a fim de facilitar a sua identificação.

4.5.8 O núcleo pode ser constituído por um único elemento de proteção central de material polimérico.

4.5.9 É recomendado que os cabos ópticos compostos por elementos de proteção encordoados de até 12 fibras ópticas sejam constituídos por unidades básicas, onde cada unidade pode conter duas ou seis fibras ópticas.

4.5.10 Para os cabos ópticos de 18 a 36 fibras ópticas constituídos por unidades básicas, é recomendado que cada unidade contenha seis ou 12 fibras ópticas.

4.5.11 Para os cabos ópticos de 48 a 288 fibras ópticas constituídos por unidades básicas, é recomendado que cada unidade contenha 12 ou 24 fibras ópticas.

4.5.12 Para os cabos ópticos superiores a 288 fibras ópticas constituídos por unidades básicas, é recomendado que cada unidade contenha 24, 36 ou 48 fibras ópticas.

4.6 Identificação das unidades básicas e das fibras ópticas

4.6.1 A identificação das unidades básicas deve ser conforme a Tabela 5. Para os cabos ópticos constituídos por mais de uma coroa de elementos de proteção encordoados, se a identificação for do tipo "piloto e direcional", o indicado na Tabela 5 é aplicável a cada coroa individualmente.

Tabela 5 — Identificação das unidades básicas

Unidade básica	Código de cores	Piloto e direcional
1	Verde	Verde
2	Amarela	Amarela
3	Branca ou natural	Branca ou natural
4	Azul	Branca ou natural
5	Vermelha	Branca ou natural
6	Violeta	Branca ou natural
7	Marrom	Branca ou natural
8	Rosa	Branca ou natural
9	Preta	Branca ou natural
10	Cinza	Branca ou natural
11	Laranja	Branca ou natural
12	Água-marinha	Branca ou natural
13	Verde + uma listra preta	—
14	Amarela + uma listra preta	—
15	Branca + uma listra preta	—
16	Azul + uma listra preta	—
17	Vermelha + uma listra preta	—
18	Violeta + uma listra preta	—
19	Marrom + uma listra preta	—
20	Rosa + uma listra preta	—
21	Natural + uma listra preta	—

Tabela 5 (conclusão)

Unidade básica	Código de cores	Piloto e direcional
22	Cinza + uma listra preta	–
23	Laranja + uma listra preta	–
24	Água-marinha + uma listra preta	–
25	Verde + uma listra branca	–
26	Amarela + uma listra branca	–

4.6.2 No caso de cabos ópticos constituídos por elementos de proteção encordoados dispostos em mais de uma coroa, a identificação das unidades básicas, piloto e direcional, a partir da segunda coroa, pode ser feita por meio de cores distintas do disposto na Tabela 5.

4.6.3 Identificação por códigos de cores de unidades básicas, amarrações e outros sistemas de identificação pode ser adotada, sendo objeto de acordo entre o comprador e o fornecedor.

4.6.4 A identificação das fibras ópticas deve ser feita utilizando cores conforme a Tabela 6, sendo recomendado que as cores das fibras ópticas apresentem tonalidade, luminosidade e saturação iguais ou mais elevadas que o valor do padrão *Munsell* mostrado na Tabela 6.

Tabela 6 — Cores das fibras ópticas

Cor	Valor do padrão Munsell
Verde	2,5 G 4/6
Amarela	2,5 Y 8/8
Branca	N8,75
Azul	2,5 B 5/6
Vermelha	2,5 R 4/6
Violeta	2,5 P 4/6
Marrom	2,5 YR 3,5/6
Rosa	2,5 R 5/12
Preta	N2
Cinza	N5
Laranja	2,5 YR 6/14
Água-marinha	10 BG 5/4 à 8/4

4.6.5 Para unidades básicas com mais de 12 fibras ópticas, as demais fibras ópticas podem ser identificadas por anéis ou listras, ou outro meio. Quando necessário, é permitida a substituição da fibra óptica preta por uma incolor.

4.6.6 A fibra óptica tingida deve apresentar um colorido uniforme e contínuo, de fácil identificação, com um acabamento superficial liso, ao longo de todo o seu comprimento, conforme a ABNT NBR 9140.

4.7 Barreira à penetração de umidade do núcleo e dos elementos de proteção das unidades básicas

4.7.1 Os elementos de proteção das unidades básicas devem ser preenchidos com composto não higroscópico ou materiais hidroexpansíveis que assegurem o enchimento dos espaços intersticiais.



4.7.2 O núcleo do cabo óptico geleado deve ser preenchido com composto não higroscópico que assegure o enchimento dos espaços intersticiais e que limite a penetração e propagação de umidade no interior do cabo.

4.7.3 O núcleo do cabo óptico seco deve ser protegido por materiais hidroexpansíveis, de forma a assegurar a sua resistência à penetração de umidade.

4.7.4 Os compostos de preenchimento e os materiais hidroexpansíveis devem ser homogêneos e inodoros, e devem permitir a identificação visual das partes componentes do cabo.

4.7.5 Os compostos de preenchimento e os materiais hidroexpansíveis devem ser livres de impurezas, partículas metálicas ou outros materiais estranhos.

4.7.6 Os compostos de preenchimento e os materiais hidroexpansíveis devem ser facilmente removíveis e não tóxicos, e não podem provocar danos ao operador.

4.7.7 Os compostos de preenchimento e os materiais hidroexpansíveis devem apresentar características de modo a não degradar os componentes do cabo.

4.8 Proteção do núcleo

O núcleo do cabo deve ser protegido termicamente de forma adequada, de modo que sejam evitados danos às fibras ópticas e às unidades básicas, não permitindo a adesão entre elas, provocada pela transferência de calor durante a aplicação dos revestimentos.

4.9 Elemento de tração

4.9.1 O elemento de tração deve fornecer resistência mecânica ao cabo, de modo que este tenha o desempenho previsto nesta Norma.

4.9.2 O material do elemento de tração deve ter características contínuas em todo o comprimento do cabo.

4.9.3 São admitidas emendas, desde que sejam atendidos todos os requisitos desta Norma.

4.10 Revestimento interno

4.10.1 Sobre o núcleo do cabo óptico dielétrico enterrado deve ser aplicado um revestimento de material termoplástico.

4.10.2 Para o cabo óptico dielétrico protegido enterrado, o revestimento interno é opcional.

4.10.3 O revestimento interno deve ser contínuo, homogêneo, de aspecto uniforme e isento de imperfeições.

4.11 Cordão de rasgamento

4.11.1 Sob os revestimentos devem ser colocados um ou mais fios de material não metálico, destinados ao corte e a abertura longitudinal dos revestimentos.

4.11.2 O cordão de rasgamento deve permitir, sem o seu rompimento, a abertura de pelo menos 1 m dos revestimentos.

4.12 Revestimento adicional de poliamida

4.12.1 O cabo óptico dielétrico enterrado deve apresentar um revestimento de poliamida 11 ou 12, justaposto ao revestimento interno ou totalmente aderente a ele.

4.12.2 O cabo óptico que compõe o conjunto do cabo óptico dielétrico protegido enterrado deve apresentar um revestimento de poliamida 11 ou 12, justaposto ao revestimento externo ou totalmente aderente a ele.

4.12.3 O material deve ser transparente ou na cor preta, possuir acabamento superficial liso e brilhante, e ser livre de rebarbas, abrasões ou outras imperfeições.

4.12.4 Quando a marcação métrica sequencial e a identificação forem aplicadas sobre este revestimento, elas devem ser feitas por um processo que não prejudique o acabamento superficial liso e brilhante e que não apresente rebarbas, abrasões ou outras imperfeições. Não é permitida a gravação em relevo.

4.13 Revestimento externo

4.13.1 Externamente aos demais elementos do cabo dielétrico enterrado, deve ser aplicado, por extrusão, um revestimento de material termoplástico na cor preta, contendo aditivos adequados.

4.13.2 O revestimento externo deve ser resistente à luz solar e às intempéries.

4.13.3 O revestimento deve ser contínuo, homogêneo, de aspecto uniforme e isento de imperfeições.

4.14 Duto de proteção do cabo óptico dielétrico protegido enterrado

4.14.1 O duto de proteção que compõe o cabo deve ser de material termoplástico, na cor preta, contendo aditivos adequados.

4.14.2 O duto de proteção deve ser contínuo, homogêneo, de aspecto uniforme e isento de imperfeições.

4.14.3 O duto de proteção deve ser resistente à luz solar e às intempéries.

4.15 Identificação

4.15.1 No núcleo do cabo deve haver uma identificação legível e indelével, contendo impressos o nome do fabricante e o ano de fabricação, em intervalos não superiores a 50 cm, ao longo do eixo do cabo.

4.15.2 Sobre o revestimento externo do cabo óptico dielétrico enterrado devem ser gravados o nome do fabricante, a designação do cabo, o número do lote e o ano de fabricação, com legibilidade perfeita e permanente, em intervalos de 1 m ao longo do eixo do cabo.

4.15.3 Sobre o revestimento adicional de poliamida ou revestimento externo do cabo óptico dielétrico protegido enterrado devem ser gravados o nome do fabricante, a designação do cabo, o número do lote e o ano de fabricação, com legibilidade perfeita e permanente, em intervalos de 1 m ao longo do eixo do cabo.

4.15.4 Sobre o duto de proteção devem ser gravados o nome do fabricante, a designação do cabo, o número do lote e o ano de fabricação, com legibilidade perfeita e permanente, em intervalos de 1 m ao longo do eixo do duto.



4.15.5 A pedido do comprador, podem ser impressas informações adicionais.

4.16 Marcação métrica sequencial

4.16.1 A marcação métrica sequencial deve ser feita em intervalos de 1 m, ao longo do revestimento externo do cabo dielétrico enterrado.

4.16.2 A marcação métrica sequencial deve ser feita em intervalos de 1 m, ao longo do revestimento externo ou revestimento adicional de poliamida e do duto de proteção do cabo óptico dielétrico protegido enterrado.

4.16.3 A marcação deve ser feita com algarismos de altura, forma, espaçamento e método de gravação ou impressão tais que se obtenha legibilidade perfeita e permanente. Não são permitidas marcações ilegíveis adjacentes.

4.16.4 Na medida da marcação do comprimento ao longo do eixo do cabo, é tolerada uma variação para menos de até 0,5 %, não havendo restrição de tolerância para mais.

4.16.5 A marcação inicial deve ser preferencialmente na cor branca ou em relevo. Se a marcação não satisfizer os requisitos anteriores, é permitida a remarcação na cor amarela.

4.16.6 A remarcação deve ser feita de forma a não se sobrepor à marcação inicial defeituosa.

4.16.7 Não é permitida qualquer outra remarcação, além da citada.

4.17 Características dimensionais

As características dimensionais dos cabos ópticos devem ser conforme 5.6.

4.18 Unidade de compra

A unidade de compra para os cabos ópticos enterrados deve ser o metro.

4.19 Acondicionamento e fornecimento

4.19.1 Cada lance de cabo deve ser fornecido acondicionado em um carretel de madeira com diâmetro mínimo do tambor de 22 vezes o diâmetro externo do cabo óptico ou duto de proteção. A largura total do carretel não pode exceder 1,5 m e a altura total não pode ser superior a 2,7 m.

4.19.2 Os carretéis devem conter um número de voltas tal que entre a camada superior e as bordas dos discos laterais exista um espaço livre mínimo de 6 cm.

4.19.3 Os carretéis utilizados devem estar de acordo com a ABNT NBR 11137.

4.19.4 As extremidades do cabo devem ser solidamente presas à estrutura do carretel, de modo a não permitir que o cabo se solte ou se desenrole durante o transporte.

4.19.5 A extremidade interna do cabo na bobina deve estar adequadamente protegida para evitar danos durante o transporte, ser acessível para ensaios e possuir um comprimento livre de no mínimo 2 m.



4.19.6 Após efetuados todos os ensaios requeridos para o cabo, as extremidades do lance devem ser fechadas, a fim de prevenir a entrada de umidade. No conjunto do cabo óptico dielétrico protegido enterrado devem ser fechados o cabo e o duto de proteção, separadamente.

4.19.7 Cada lance de cabo óptico deve ter um comprimento nominal de 2 000 m, podendo, a pedido do comprador, ser fornecido em comprimento específico. A tolerância de cada lance deve ser de + 3 %, não sendo admitidos comprimentos inferiores ao especificado.

4.19.8 No caso do cabo óptico dielétrico protegido enterrado, o comprimento do cabo deve ser no mínimo igual ao comprimento do duto de proteção.

4.19.9 Devem ser marcadas em cada bobina, com caracteres perfeitamente legíveis e indelévels, as seguintes informações:

- a) nome do comprador;
- b) número da bobina;
- c) designação do cabo;
- d) comprimento real do cabo na bobina, expresso em metros (m);
- e) massa bruta e massa líquida, expressa em quilogramas (kg);
- f) uma seta ou indicação apropriada para indicar o sentido em que o cabo deve ser desenrolado;
- g) identificação de remarcação, quando aplicável.

4.19.10 O transporte, armazenamento e utilização das bobinas dos cabos ópticos devem ser feitos conforme a ABNT NBR 7310.

5 Requisitos específicos

As características dos cabos ópticos dielétricos para aplicação diretamente enterrada devem ser conforme os requisitos desta Norma.

O cabo óptico que compõe o conjunto DPE deve ser submetido também aos ensaios da ABNT NBR 14566, considerando o revestimento de poliamida como revestimento externo.

Caso o cabo não possua características homogêneas ao longo do perímetro da capa, devem ser realizados ensaios que garantam a avaliação do ponto mais frágil.

5.1 Requisitos ópticos

5.1.1 Atenuação óptica

A atenuação das fibras ópticas no cabo deve ser especificada pelo comprador e verificada conforme a ABNT NBR 13491.

5.1.2 Uniformidade de atenuação óptica

5.1.2.1 Diferença dos coeficientes de atenuação médios

A diferença dos coeficientes de atenuação médios a cada 500 m de cabo não pode apresentar variação maior que o mostrado na Tabela 7, conforme a ABNT NBR 13502.

Tabela 7 — Acréscimo ou variação de atenuação

Tipo de fibra óptica	Comprimento de onda		Acréscimo ou variação (máx.)	
	De operação nm	De medida nm	Do coeficiente de atenuação dB/km	De atenuação dB
Multimodo	850/1 300	1 300 ± 20	0,2	0,2
Monomodo	1 310/1 550	1 550 ± 20	0,05	0,1

5.1.2.2 Descontinuidade óptica localizada

Não é admitida descontinuidade óptica localizada na atenuação da fibra óptica com valores superiores a 0,1 dB para fibras ópticas tipo multimodo índice gradual e 0,05 dB para fibras ópticas tipo monomodo de dispersão normal (SM), monomodo de dispersão deslocada e não nula (NZD) e monomodo de baixa sensibilidade à curvatura (BLI), conforme a ABNT NBR 13502.

5.1.3 Comprimento de onda de corte

As fibras ópticas monomodo do cabo devem ser submetidas ao ensaio de comprimento de onda de corte conforme a ABNT NBR 14076, sendo que:

- o comprimento de onda de corte para o cabo de fibra óptica monomodo de dispersão normal (SM) e monomodo de baixa sensibilidade à curvatura (BLI) deve ser menor ou igual a 1 260 nm;
- o comprimento de onda de corte para o cabo de fibra óptica monomodo de dispersão deslocada e não nula (NZD) deve ser menor ou igual a 1 450 nm.

5.2 Requisitos ambientais

5.2.1 Contração dos revestimentos interno, externo e do duto de proteção

Quando submetido ao ensaio de contração, o material do revestimento interno, externo e do duto de proteção não pode apresentar contração maior que 5 %, conforme a ABNT NBR 9143.

5.2.2 Escoamento do composto de enchimento

Quando aplicável, o cabo de fibras ópticas, após ser submetido ao ensaio de escoamento do composto de enchimento, não pode apresentar escoamento ou gotejamento do composto, conforme a ABNT NBR 9149.

5.2.3 Ciclo térmico do cabo

O cabo óptico dielétrico enterrado e o cabo óptico que compõe o conjunto DPE devem ser submetidos a - 20 °C por pelo menos 24 h; após isso a temperatura deve ser elevada a + 65 °C e ser mantida neste patamar por um mesmo período de pelo menos 24 h. Devem ser realizados quatro ciclos térmicos, conforme a ABNT NBR 13510. É tolerada uma variação do coeficiente de atenuação de acordo com o apresentado na Tabela 7, quando medida conforme a ABNT NBR 13520. As medições ópticas devem ser realizadas ao final de cada patamar e comparadas à medida de referência realizada no patamar inicial a 25 °C.

5.2.4 Envelhecimento térmico do cabo

A amostra de 30 cm do cabo óptico completo que possuir geleia em seu núcleo ou unidades básicas deve ser submetida a 85 °C, durante 168 h, em uma estufa com circulação de ar. Após o condicionamento, o composto de enchimento deve apresentar um tempo de oxidação induzida a $(190 \pm 0,5)$ °C maior que 20 min, conforme a ABNT NBR 13977. Não pode ser observada descoloração da pintura das fibras ópticas, conforme a ABNT NBR 9140.

5.2.5 Penetração de umidade

O cabo óptico dielétrico enterrado e o cabo óptico que compõe o conjunto do cabo óptico dielétrico protegido enterrado, após serem submetidos ao ensaio de penetração de umidade durante um período de 24 h, não podem apresentar vazamento de água pelas extremidades, conforme a ABNT NBR 9136.

O ensaio deve ser realizado diretamente sobre o revestimento interno.

5.3 Requisitos químicos

5.3.1 Imersão

O material do revestimento externo e do duto de proteção deve ser imerso nos seguintes líquidos separadamente:

- a) água;
- b) ácido clorídrico (pH = 1);
- c) hidróxido de sódio (pH = 13);
- d) isoctano tolueno (70/30).

Devem ser mantidas imersas amostras diferentes em cada líquido à temperatura de 25 °C, por um período de sete dias, conforme a ABNT NBR 13976. Após o período de imersão, o material não pode apresentar variação de massa superior a 5 %, alteração do brilho, trincas ou fissuras que caracterizem a ação química na superfície. A resistência à tração à ruptura do material do revestimento externo, antes e após a imersão, deve ser medida conforme a ABNT NBR 9141, e os seus valores devem ser anotados.

5.3.2 Resistência à fissuração

O material do revestimento externo e do duto de proteção não pode apresentar falha em dez amostras, quando submetido ao ensaio de resistência à fissuração durante 24 h, conforme a ABNT NBR 9142.

5.4 Requisitos térmicos

5.4.1 Dobramento a frio

O material do revestimento externo do cabo não pode apresentar rachaduras, quando submetido ao ensaio de dobramento a frio a $-20\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$, após 24 h de condicionamento, conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-4. O diâmetro máximo do mandril deve ser igual a 12 vezes o diâmetro externo do cabo óptico, e devem ser dadas no mínimo duas voltas de enrolamento.

5.5 Requisitos mecânicos

5.5.1 Deformação na fibra óptica por tração no cabo

O cabo óptico dielétrico enterrado deve suportar uma força de tração de no mínimo 1 000 N, sem a transferência de esforços que provoquem deformação maior que 0,2 % nas fibras ópticas, quando tracionado, e 0,05 % após o alívio da tração medida conforme a ABNT NBR 13512. Durante o ensaio é tolerada variação de atenuação de acordo com a Tabela 7 e conforme a ABNT NBR 13520.

Para o cabo que compõe o conjunto DPE, o ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 13512, considerando os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 14566.

Para o cabo óptico dielétrico enterrado, após registrados os valores obtidos, deve-se elevar a carga para 1 500 N, não sendo permitida uma deformação nas fibras ópticas maior que 60 % do valor especificado no ensaio de tensão mecânica constante na fibra óptica.

5.5.2 Retirada do cabo do duto

O cabo óptico dielétrico protegido enterrado deve ser submetido ao ensaio de determinação da força de remoção do cabo do duto, conforme a ABNT NBR 14585, devendo a força de remoção do cabo ser menor que o valor máximo entre duas vezes o seu peso por quilômetro e 2 000 N.

5.5.3 Compressão

O cabo óptico dielétrico enterrado deve suportar uma carga de compressão de 2 200 N. A velocidade de aproximação das placas de compressão deve ser de 5 mm/min, conforme a ABNT NBR 13507. Não pode haver variação de atenuação maior que os valores indicados na Tabela 7 e conforme a ABNT NBR 13520, nem trincas ou fissuras no revestimento externo.

Para o cabo que compõe o conjunto DPE, o ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 13507, considerando os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 14566.

5.5.4 Compressão no duto de proteção

O duto de proteção deve suportar uma carga de compressão de no mínimo 1 600 N, conforme a ABNT NBR 13507. Não pode haver, após o ensaio, trincas ou fissuras, nem redução permanente superior a 5 % no diâmetro do duto de proteção, no ponto de aplicação da carga, 10 min após a sua retirada.

5.5.5 Impacto

O cabo óptico dielétrico enterrado e o cabo que compõe o conjunto DPE devem suportar três impactos em pontos distintos espaçados em 0,5 m, com energia de 10 N.m e raio de mandril de 300 mm, conforme a ABNT NBR 13509. Não pode haver, após o ensaio, variação de atenuação maior que os valores indicados na Tabela 7 e conforme a ABNT NBR 13520, nem trincas ou fissuras no revestimento externo.

5.5.6 Curvatura

O cabo óptico dielétrico enterrado e o cabo que compõe o conjunto DPE devem suportar cinco voltas em torno de um mandril, com raio de curvatura de no máximo seis vezes o diâmetro externo do cabo, conforme a ABNT NBR 13508. É tolerada uma variação de atenuação de acordo com a Tabela 7, conforme a ABNT NBR 13520. Não pode haver, após o ensaio, trincas ou fissuras no revestimento externo.

5.5.7 Curvatura no duto de proteção

O duto de proteção, quando submetido à curvatura com diâmetro igual a 500 mm e uma volta, conforme a ABNT NBR 13508, não pode apresentar enrugamentos, fissuras, estrangulamentos ou ovalização permanente superior a 10 % da média do diâmetro interno do duto.

5.5.8 Flexão alternada

O cabo óptico dielétrico enterrado deve suportar ao ensaio de flexão alternada, em um total de 50 ciclos contínuos, conforme a ABNT NBR 13514. É tolerada uma variação de atenuação de acordo com o indicado na Tabela 7 e conforme a ABNT NBR 13520.

5.5.9 Torção

O cabo óptico dielétrico enterrado deve suportar dez ciclos de torção contínuos, conforme a ABNT NBR 13513. É tolerada uma variação de atenuação de acordo com a Tabela 7 e conforme a ABNT NBR 13520. Não pode haver, após o ensaio, trincas ou fissuras no revestimento externo nem na proteção adicional de poliamida.

5.5.10 Abrasão

O cabo óptico dielétrico enterrado e o duto de proteção do cabo dielétrico protegido enterrado, quando submetidos ao ensaio de abrasão durante 30 ciclos completos, conforme a ABNT NBR 13517, com força vertical de 40 N, não podem apresentar diminuição superior a 1 mm na espessura do revestimento externo e do duto de proteção.

5.5.11 Dobramento

O cabo óptico dielétrico enterrado deve suportar 25 ciclos de dobramento contínuos, com massa de tracionamento de 2 kg e raio do mandril igual a seis vezes o diâmetro externo do cabo, conforme a ABNT NBR 13518. É tolerada uma variação de atenuação de acordo com a Tabela 7, conforme a ABNT NBR 13520. Não pode haver, após o ensaio, trincas ou fissuras no revestimento externo nem na proteção adicional de poliamida.

5.5.12 Vibração

O cabo óptico dielétrico enterrado deve ser submetido ao ensaio de vibração conforme a ABNT NBR 13990, sob as seguintes condições:

- a) amplitude da vibração de 0,75 mm (1,50 mm pico a pico);
- b) 360 ciclos com frequência variando linearmente de 10 Hz a 55 Hz em 30 s e retornando linearmente a 10 Hz em 30 s;
- c) duração de 6 h.

É tolerada uma variação de atenuação de acordo com o apresentado na Tabela 7 e conforme a ABNT NBR 13520.

5.5.13 Extração do revestimento da fibra óptica

A força de extração do revestimento da fibra óptica deve ser no mínimo de 1,0 N e no máximo de 10,0 N, conforme a ABNT NBR 13975.

5.5.14 Coeficiente de atrito estático

O coeficiente de atrito estático entre o cabo óptico e a parede interna do duto de proteção deve ser menor que 0,3, sem o uso de lubrificantes, e no máximo 0,2, com o uso de lubrificantes, conforme a ABNT NBR 13989.

5.5.15 Adesão entre o revestimento termoplástico e o de poliamida

Quando a proteção adicional de poliamida for totalmente aderente ao revestimento termoplástico, o cabo deve ser submetido ao ensaio de dobramento, conforme a ABNT NBR 9135, não podendo apresentar enrugamentos, fissuras, rasgos, manchas ou outras imperfeições superficiais.

5.6 Requisitos dimensionais

5.6.1 Espessura do revestimento interno

A espessura mínima absoluta do revestimento interno do cabo óptico dielétrico enterrado deve ser de 0,65 mm, medida conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1.

5.6.2 Espessura do revestimento adicional de poliamida

A espessura mínima absoluta do revestimento de poliamida deve ser de 0,4 mm, quando este for justaposto, ou de 0,2 mm, quando for totalmente aderente, conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1.

5.6.3 Espessura do revestimento externo

A espessura mínima absoluta do revestimento externo do cabo óptico dielétrico enterrado deve ser de 1,2 mm, medida conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1.

5.6.4 Espessura do duto de proteção

A espessura mínima absoluta do duto de proteção deve ser de 2,8 mm, medida conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1.

5.6.5 Uniformidade de espessura

A menor espessura medida dos revestimentos do cabo ou do duto de proteção não pode ser inferior a 70 % da maior espessura medida, conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1.

5.6.6 Ovalização

A ovalização do cabo óptico deve ser no máximo 15 %; o duto de proteção não pode apresentar uma ovalização maior que 10 %, sendo as medidas do diâmetro externo obtidas conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1.

A ovalização deve ser calculada conforme a equação:

$$O_V = \frac{(D_{\text{máx.}} - D_{\text{mín.}}) \times 100}{D_{\text{mín.}}}$$

onde

O_V é a ovalização, expressa em porcentagem (%);

$D_{\text{máx.}}$ é o maior valor de diâmetro medido na mesma seção transversal, expresso em milímetros (mm);

$D_{\text{mín.}}$ é o menor valor de diâmetro medido na mesma seção transversal, expresso em milímetros (mm).

5.6.7 Relação de diâmetros

A relação entre o diâmetro interno do duto de proteção e o diâmetro externo do cabo deve ser no mínimo igual a 1,8, conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1.

5.6.8 Diâmetro externo máximo do cabo

O diâmetro externo máximo do cabo óptico dielétrico enterrado, medido conforme a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1, deve ser conforme a Tabela 8.

Tabela 8 — Diâmetro externo máximo do cabo óptico dielétrico enterrado

Formação do cabo óptico	Diâmetro externo máximo mm
Até 144 fibras ópticas	25
De 156 a 288 fibras ópticas	28
Acima de 288 fibras ópticas	A ser acordado entre o comprador e o fornecedor

6 Inspeção

6.1 O fabricante deve fornecer todas as facilidades e meios para a realização dos ensaios requeridos nesta Norma, quer para os cabos prontos, quer durante o processo de fabricação, em relação aos materiais utilizados no cabo.

6.2 As medições de atenuação óptica dos requisitos desta Norma devem ser realizadas no comprimento de onda de acordo com a Tabela 7.



6.3 Todos os ensaios e verificações desta Norma estão discriminados e classificados conforme apresentado nas Tabelas 9 e 10, com os respectivos métodos de ensaio e tipos de inspeção conforme a ABNT NBR 14104.

Tabela 9 — Classificação e discriminação dos métodos de ensaio para o cabo óptico dielétrico enterrado

Requisitos	Ensaio	Método de ensaio	Inspeção
Ópticos	Atenuação óptica	ABNT NBR 13491	N
	Uniformidade de atenuação óptica	ABNT NBR 13502	N
	Comprimento de onda de corte	ABNT NBR 14076	P
Ambientais	Contração dos revestimentos interno e externo	ABNT NBR 9143	P
	Escoamento do composto de enchimento	ABNT NBR 9149	P
	Ciclo térmico no cabo	ABNT NBR 13510	Q
	Envelhecimento térmico do cabo	ABNT NBR 9140 e ABNT NBR 13977	Q
	Penetração de umidade	ABNT NBR 9136	P
Químicos	Imersão	ABNT NBR 9141 e ABNT NBR 13976	Q
	Resistência à fissuração	ABNT NBR 9142	P
Térmico	Dobramento a frio	ABNT NBR NM IEC 60811-1-4	Q
Mecânicos	Deformação na fibra óptica por tração no cabo	ABNT NBR 13512 e ABNT NBR 13520	Q
	Compressão	ABNT NBR 13507	Q
	Impacto	ABNT NBR 13509	Q
	Curvatura	ABNT NBR 13508	Q
	Flexão alternada	ABNT NBR 13514	Q
	Torção	ABNT NBR 13513	Q
	Abrasão	ABNT NBR 13517	Q
	Dobramento	ABNT NBR 13518	Q
	Vibração	ABNT NBR 13990	Q
	Extração do revestimento da fibra óptica	ABNT NBR 13975	Q
Dimensionais	Espessura do revestimento interno	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Espessura do revestimento adicional de poliamida	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Espessura do revestimento externo	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Uniformidade de espessura	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Diâmetro externo do cabo	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Ovalização	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	P



Tabela 9 (conclusão)

Requisitos	Ensaio	Método de ensaio	Inspeção
Visuais	Código de cores	4.5	N
	Identificação	4.14	N
	Marcação sequencial	4.15	N
Legenda N inspeção normal. P inspeção periódica. Q inspeção de qualificação.			

Tabela 10 — Classificação e discriminação dos métodos de ensaio para o cabo óptico dielétrico protegido enterrado

Requisitos	Ensaio	Método de ensaio	Inspeção
Ópticos	Atenuação óptica	ABNT NBR 13491	N
	Uniformidade de atenuação óptica	ABNT NBR 13502	N
	Comprimento de onda de corte	ABNT NBR 14076	P
Ambientais	Contração do duto de proteção	ABNT NBR 9143	P
	Envelhecimento térmico do cabo	ABNT NBR 9147 e ABNT NBR 13977	Q
Químicos	Imersão	ABNT NBR 9147 e ABNT NBR 13976	Q
	Resistência à fissuração	ABNT NBR 9142	P
Mecânicos	Retirada do cabo do duto	ABNT NBR 14585	Q
	Compressão	ABNT NBR 13507	P
	Compressão no duto de proteção	ABNT NBR 13507	Q
	Impacto	ABNT NBR 13509	Q
	Curvatura no duto de proteção	ABNT NBR 13508	P
	Abrasão	ABNT NBR 13517	Q
	Coeficiente de atrito	ABNT NBR 13989	Q
	Adesão entre revestimento termoplástico e o de poliamida	ABNT NBR 9135	Q
Dimensionais	Espessura do duto de proteção	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Uniformidade de espessura	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Ovalização	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	P
	Relação de diâmetros	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	Q
Visuais	Código de cores	4.5	N
	Identificação	4.14	N
	Marcação sequencial	4.15	N
Legenda N inspeção normal. P inspeção periódica. Q inspeção de qualificação.			



6.4 O cabo óptico que forma o conjunto do cabo óptico dielétrico protegido enterrado deve ser submetido também aos ensaios do cabo óptico dielétrico para aplicação em duto e aéreo espinado, conforme a ABNT NBR 14566.

6.5 Os ensaios de retirada do cabo do duto e impacto, mostrado na Tabela 10, devem ser realizados no conjunto completo (cabo e duto de proteção).

7 Aceitação e rejeição

7.1 Sobre todas as bobinas devem ser aplicados os critérios de aceitação conforme a ABNT NBR 14104.

7.2 Na inspeção visual, as unidades do lote devem atender às condições estabelecidas em 4.18, exceto em 4.18.9 e 4.18.10.

TABULAÇÃO DOS COMENTÁRIOS

Proponente	Seção/ Subseção/ Anexo	Parágrafo/ Figura/ Tabela/ Nota	Comentário (Justificativa para mudança)	Proposta de mudança	Decisão da CE (incluindo texto final)
João Guilherme Dias de Aguiar	5.3.1	Último parágrafo	Sugiro a retirada do texto, conforme acordado anteriormente.	Retirar: "A resistência à tração à ruptura do material do revestimento externo, antes e após a imersão, deve ser medida conforme a ABNT NBR 9141, e os seus valores devem ser anotados."	Não aceito. O ensaio foi retirado da norma conforme sugestão abaixo.
João Guilherme Dias de Aguiar	5.5.1	Último parágrafo	Sugiro a retirada do segundo parágrafo do texto, conforme acordado anteriormente.	Retirar: "Para o cabo óptico dielétrico enterrado, após registrados os valores obtidos, deve-se elevar a carga para 1 500 N, não sendo permitida uma deformação nas fibras ópticas maior que 60 % do valor especificado no ensaio de tensão mecânica constante na fibra óptica."	Aceito.
Sergio Pereira de Barros	4.15.1	Único	Texto original: No núcleo do cabo deve haver uma identificação legível e indelével, contendo impressos o nome do fabricante e o ano de fabricação, em intervalos não superiores a 50 cm, ao longo do eixo do cabo. Justificativa: a gravação do nome do fabricante e ano de fabricação do cabo na cobertura externa já demonstra ser suficiente como identificação do produto. Desta forma, proponho seguir mesmo padrão adotado na revisão da Norma ABNT NBR 14.771	alterar o texto para: No núcleo do cabo pode haver uma identificação legível e indelével, contendo impressos o nome do fabricante e o ano de fabricação, em intervalos não superiores a 50 cm, ao longo do eixo do cabo.	Aceito com seguinte texto. 4.15.1 No núcleo do cabo pode haver uma identificação legível e indelével, contendo impressos o nome do fabricante e o ano de fabricação, em intervalos não superiores a 50 cm, ao longo do eixo do cabo.
Sergio Pereira de Barros	5	parágrafo 2	Texto atual: O cabo óptico que compõe o conjunto DPE deve ser submetido também aos ensaios da ABNT NBR 14566, considerando o revestimento de poliamida como revestimento externo. justificativa: a poliamida possui uma espessura de 0,4 mm, muito menor que a espessura definida para o revestimento externo do cabo que consta na Norma ABNT NBR 14566. Por essa razão, para fins de espessura, a poliamida não pode ser considerada como revestimento externo.	Alterar o texto para: O cabo óptico que compõe o conjunto DPE deve ser submetido também aos ensaios da ABNT NBR 14566, considerando o revestimento de poliamida como revestimento externo, com exceção do requisito de espessura.	Aceito, com seguinte texto: "O cabo óptico que compõe o conjunto DPE deve ser submetido também aos ensaios da ABNT NBR 14566, considerando o revestimento de poliamida como revestimento externo, com exceção do requisito de espessura".

TABULAÇÃO DOS COMENTÁRIOS

Proponente	Seção/ Subseção/ Anexo	Parágrafo/ Figura/ Tabela/ Nota	Comentário (Justificativa para mudança)	Proposta de mudança	Decisão da CE (incluindo texto final)
Sergio Pereira de Barros	5.3	5.3.1 e 5.3.2	Os ensaios de imersão e de fissuração foram debatidos na reunião do Comitê em 28/11/2019, onde ficou definido que os mesmos tratam de requisitos que devem ser verificados na matéria prima que compõe o revestimento externo.	Retirar o item 5.3 da Norma	Aceito.
Sergio Pereira de Barros	6.3	Tabela 09	Adequar o documento à proposta feita para a retirada do item 5.3	Excluir da tabela os requisitos químicos.	Aceito, conforme Tabela 9 revisada abaixo.
Sergio Pereira de Barros	6.3	Tabela 10	Adequar o documento à proposta feita para a retirada do item 5.3	Retirar da Tabela os requisitos químicos.	Aceito, conforme Tabela 10 revisada abaixo.
ANTONIO CARLOS DA SILVA	Item 3.5	-	Justificativa: Padronização do texto já definido em outras especificações técnicas de cabos ópticos.	Alterar texto para: "Menor conjunto de fibras ópticas agrupadas e identificado inequivocamente. O conjunto pode ser delimitado por uma amarração, micromódulo ou tubo loose".	Aceito com seguinte texto: Unidade básica "Menor conjunto de fibras ópticas agrupadas e identificado inequivocamente. O conjunto pode ser delimitado por uma amarração, micromódulo ou tubo loose".
ANTONIO CARLOS DA SILVA	Item 4.19	-	Justificativa: Padronização do texto já definido em outras especificações técnicas de cabos ópticos.	Alterar subitem 4.19.5 para: "4.19.5 A extremidade interna do cabo na bobina deve estar protegida para evitar danos durante o transporte, ser acessível para ensaios, possuir um comprimento livre de no mínimo 2 m e ser acomodada com diâmetro de no mínimo 22 vezes o diâmetro externo do cabo óptico ou duto de proteção".	Aceito parcialmente. Texto final aprovado: 4.19.5 A extremidade interna do cabo na bobina deve estar protegida para evitar danos durante o transporte, ser acessível para ensaios, possuir um comprimento livre de no mínimo 2 m e ser acomodada com diâmetro de no mínimo 22 vezes o diâmetro externo do cabo óptico DE ou duto de proteção do cabo óptico DPE.
ANTONIO CARLOS DA SILVA	Item 5.3	-	Justificativa: Os requisitos químicos (Imersão e Resistência à fissuração) foram retirados de outras normas de cabos ópticos de instalação	Retirar. Renumerar os demais itens.	Aceito. Retirar normas ABNT NBR 9141, NBR 9142 e NBR 13976 do item 2 -

TABULAÇÃO DOS COMENTÁRIOS

Proponente	Seção/ Subseção/ Anexo	Parágrafo/ Figura/ Tabela/ Nota	Comentário (Justificativa para mudança)	Proposta de mudança	Decisão da CE (incluindo texto final)
			externa.		Referências Normativas Atenção ao item 4.17 que deverá ser ajustado após a nova numeração de itens.
ANTONIO CARLOS DA SILVA	Item 5.5.1	-	Justificativa: Padronização do requisito de acordo ao que foi definido em outras normas de cabos ópticos de instalação externa.	Retirar terceiro parágrafo: "Para o cabo óptico dielétrico enterrado, após registrados os valores obtidos, deve-se elevar a carga para 1500 N, não sendo permitida uma deformação nas fibras ópticas maior que 60% do valor especificado no ensaio de tensão mecânica constante da fibra óptica".	Aceito conforme sugestão anterior.
ANTONIO CARLOS DA SILVA	Item 6.3	Tabelas 9 e 10	-	Tabela 9 - Requisitos mecânicos: Incluir ensaio "Adesão entre revestimento termoplástico e o de poliamida". Ensaio de Qualificação conforme ABNT NBR 9135. Tabelas 9 e 10 Retirar ensaios químicos Visuais: Código de cores: Alterar item 4.5 para 4.6; Identificação: Alterar item 4.14 para 4.15; Marcação sequencial: Alterar item 4.15 para 4.16	Aceito, conforme Tabelas 9 e 10 revisadas abaixo.
ANTONIO CARLOS DA SILVA	Item 7	-	-	Alterar item 7.2 para: "Na inspeção visual, as unidades do lote devem atender as condições estabelecidas em 4.18 4.19 , exceto em 4.18.9 e 4.18.10 4.19.9 e 4.19.10 ."	Aceito com seguinte texto: "7.2 Na inspeção visual, as unidades do lote devem atender as condições estabelecidas em 4.19 , exceto em 4.19.9 e 4.19.10 ".

TABULAÇÃO DOS COMENTÁRIOS

Tabela 9 - Classificação e discriminação dos métodos de ensaio para o cabo óptico dielétrico enterrado

Requisitos	Ensaio	Método de ensaio	Inspeção
Ópticos	Atenuação óptica	ABNT NBR 13491	N
	Uniformidade de atenuação óptica	ABNT NBR 13502	N
	Comprimento de onda de corte	ABNT NBR 14076	P
Ambientais	Contração dos revestimentos interno e externo	ABNT NBR 9143	P
	Escoamento do composto de enchimento	ABNT NBR 9149	P
	Ciclo térmico no cabo	ABNT NBR 13510	Q
	Envelhecimento térmico do cabo	ABNT NBR 9140 e ABNT NBR 13977	Q
	Penetração de umidade	ABNT NBR 9136	P
Térmico	Dobramento a frio	ABNT NBR NM IEC 60811-1-4	Q
Mecânicos	Deformação na fibra óptica por tração no cabo	ABNT NBR 13512 e ABNT NBR 13520	Q
	Compressão	ABNT NBR 13507	Q
	Impacto	ABNT NBR 13509	Q
	Curvatura	ABNT NBR 13508	Q
	Flexão alternada	ABNT NBR 13514	Q
	Torção	ABNT NBR 13513	Q
	Abrasão	ABNT NBR 13517	Q
	Dobramento	ABNT NBR 13518	Q
	Vibração	ABNT NBR 13990	Q
	Extração do revestimento da fibra óptica	ABNT NBR 13975	Q
	Adesão entre o revestimento termoplástico e o de poliamida	ABNT NBR 9135	Q
Dimensionais	Espessura do revestimento interno	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N

TABULAÇÃO DOS COMENTÁRIOS

	Espessura do revestimento adicional de poliamida	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Espessura do revestimento externo	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Uniformidade de espessura	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Diâmetro externo do cabo	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Ovalização	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	P
Visuais	Código de cores	4.6	N
	Identificação	4.15	N
	Marcação seqüencial	4.16	N
Legenda N inspeção normal. P inspeção periódica. Q inspeção de qualificação.			

TABULAÇÃO DOS COMENTÁRIOS

Tabela 10 - Classificação e discriminação dos métodos de ensaio para o cabo óptico dielétrico protegido enterrado

Requisitos	Ensaio	Método de ensaio	Inspeção
Ópticos	Atenuação óptica	ABNT NBR 13491	N
	Uniformidade de atenuação óptica	ABNT NBR 13502	N
	Comprimento de onda de corte	ABNT NBR 14076	P
Ambientais	Contração do duto de proteção	ABNT NBR 9143	P
	Envelhecimento térmico do cabo	ABNT NBR 9147 e ABNT NBR 13977	Q
Mecânicos	Retirada do cabo do duto	ABNT NBR 14585	Q
	Compressão	ABNT NBR 13507	P
	Compressão no duto de proteção	ABNT NBR 13507	Q
	Impacto	ABNT NBR 13509	Q
	Curvatura no duto de proteção	ABNT NBR 13508	P
	Abrasão	ABNT NBR 13517	Q
	Coeficiente de atrito	ABNT NBR 13989	Q
	Adesão entre revestimento termoplástico e o de poliamida	ABNT NBR 9135	Q
Dimensionais	Espessura do duto de proteção	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Uniformidade de espessura	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Ovalização	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	P
	Relação de diâmetros	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	Q
Visuais	Código de cores	4.6	N
	Identificação	4.15	N
	Marcação seqüencial	4.16	N
Legenda N inspeção normal. P inspeção periódica. Q inspeção de qualificação.			



Projeto ABNT NBR 14103

ANEXO DA FOLHA DE TABULAÇÃO

Página 2, Seção 2

Excluir:

ABNT NBR 9141, *Cabos ópticos e fios e cabos telefônicos — Ensaio de tração e alongamento à ruptura — Método de ensaio*

ABNT NBR 9142, *Fios e cabos telefônicos — Ensaio de resistência à fissuração — Método de ensaio*

ABNT NBR 13976, *Cabos ópticos — Imersão — Método de ensaio*

Página 4, Subseção 3.5, unidade básica

Substituir por:

menor conjunto de fibras ópticas agrupadas e identificado inequivocamente. O conjunto pode ser delimitado por uma amarração, micromódulo ou tubo *loose*

Página 4, Subseção 3.5, NOTA

Excluir.

Página 10, Subseção 4.15.1, parágrafo único

Substituir por:

No núcleo do cabo pode haver uma identificação legível e indelével, contendo impressos o nome do fabricante e o ano de fabricação, em intervalos não superiores a 50 cm, ao longo do eixo do cabo.

Página 11, Subseção 4.17, parágrafo único

Substituir por:

As características dimensionais dos cabos ópticos devem ser conforme 5.5.

Página 11, Subseção 4.19.5, parágrafo único

Substituir por:

A extremidade interna do cabo na bobina deve estar protegida para evitar danos durante o transporte, ser acessível para ensaios, possuir um comprimento livre de no mínimo 2 m e ser acomodada com diâmetro de no mínimo 22 vezes o diâmetro externo do cabo óptico DE ou duto de proteção do cabo óptico DPE.

Página 12, Seção 5, 2º parágrafo

Substituir por:

O cabo óptico que compõe o conjunto DPE deve ser submetido também aos ensaios da ABNT NBR 14566, considerando o revestimento de poliamida como revestimento externo, com exceção do requisito de espessura.

Página 14, Subseção 5.3

Excluir toda a subseção, renumerar as demais.

Página 15, Subseção 5.5.1, 3º parágrafo

Excluir.

Página 19, Tabela 9

Substituir por:

Requisitos	Ensaio	Método de ensaio	Inspeção
Ópticos	Atenuação óptica	ABNT NBR 13491	N
	Uniformidade de atenuação óptica	ABNT NBR 13502	N
	Comprimento de onda de corte	ABNT NBR 14076	P
Ambientais	Contração dos revestimentos interno e externo	ABNT NBR 9143	P
	Escoamento do composto de enchimento	ABNT NBR 9149	P
	Ciclo térmico no cabo	ABNT NBR 13510	Q
	Envelhecimento térmico do cabo	ABNT NBR 9140 e ABNT NBR 13977	Q
	Penetração de umidade	ABNT NBR 9136	P
Térmico	Dobramento a frio	ABNT NBR NM IEC 60811-1-4	Q
Mecânicos	Deformação na fibra óptica por tração no cabo	ABNT NBR 13512 e ABNT NBR 13520	Q
	Compressão	ABNT NBR 13507	Q
	Impacto	ABNT NBR 13509	Q
	Curvatura	ABNT NBR 13508	Q
	Flexão alternada	ABNT NBR 13514	Q
	Torção	ABNT NBR 13513	Q
	Abrasão	ABNT NBR 13517	Q
	Dobramento	ABNT NBR 13518	Q
	Vibração	ABNT NBR 13990	Q



ANEXO DA FOLHA DE TABULAÇÃO

	Extração do revestimento da fibra óptica	ABNT NBR 13975	Q
	Adesão entre o revestimento termoplástico e o de poliamida	ABNT NBR 9135	Q
Dimensionais	Espessura do revestimento interno	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Espessura do revestimento adicional de poliamida	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Espessura do revestimento externo	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Uniformidade de espessura	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Diâmetro externo do cabo	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Ovalização	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	P
Visuais	Código de cores	Subseção 4.6	N
	Identificação	Subseção 4.15	N
	Marcação seqüencial	Subseção 4.16	N
Legenda N inspeção normal. P inspeção periódica. Q inspeção de qualificação.			

Página 20, Tabela 10

Substituir por:

Requisitos	Ensaio	Método de ensaio	Inspeção
Ópticos	Atenuação óptica	ABNT NBR 13491	N
	Uniformidade de atenuação óptica	ABNT NBR 13502	N
	Comprimento de onda de corte	ABNT NBR 14076	P
Ambientais	Contração do duto de proteção	ABNT NBR 9143	P
	Envelhecimento térmico do cabo	ABNT NBR 9147 e ABNT NBR 13977	Q
Mecânicos	Retirada do cabo do duto	ABNT NBR 14585	Q
	Compressão	ABNT NBR 13507	P
	Compressão no duto de proteção	ABNT NBR 13507	Q
	Impacto	ABNT NBR 13509	Q
	Curvatura no duto de proteção	ABNT NBR 13508	P
	Abrasão	ABNT NBR 13517	Q
	Coeficiente de atrito	ABNT NBR 13989	Q
	Adesão entre revestimento termoplástico e o de poliamida	ABNT NBR 9135	Q



ANEXO DA FOLHA DE TABULAÇÃO

Dimensionais	Espessura do duto de proteção	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Uniformidade de espessura	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	N
	Ovalização	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	P
	Relação de diâmetros	ABNT NBR NM IEC 60811-1-1	Q
Visuais	Código de cores	Subseção 4.6	N
	Identificação	Subseção 4.15	N
	Marcação sequencial	Subseção 4.16	N
Legenda N inspeção normal. P inspeção periódica. Q inspeção de qualificação.			

Página 21, Subseção 7.2, parágrafo único

Substituir por:

Na inspeção visual, as unidades do lote devem atender as condições estabelecidas em 4.19, exceto em 4.19.9 e 4.19.10.